Hoja de datos técnicos - PAROC BLT 7

Descripción:
PAROC BLT 7 es un producto de aislamiento térmico para insuflado no combustible, compuesto por lana de roca.

Aplicación:
PAROC BLT 7 es apropiado tanto para edificios de nueva construcción como edificios antiguos. El aislamiento se insufla de forma mecánica en la cámara de aire . Para ello, se practican pequeños orificios (aprox. 25 mm) en de pared exterior de la fachada PAROC BLT 7 puede manipularse a partir de un espesor de camara de aire de aprox. 50 mm.

Limitaciones:
PAROC BLT 7 solo debe utilizarse en paredes o muros de ladrillo, piedra y fachadas de enlucido abiertas a la difusión de vapor de agua. No se admite el uso en zonas de ladrillos impermeables al vapor de agua, pinturas ni revoques.

Características:

Valor de cálculo de conductividad térmica	0,038 W/m*K
Densidad de montaje bruta	aprox. 65 kg/m3
No inflamable	material de construcción clase A1
Punto de fusión	superior a 1000 °C
Factor de resistencia a la difusión de vapor de agua	1µ

Homologación:

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt	Z-23.12-1164

Autorización:
PAROC BLT 7 solo debe ser manipulado por empresas autorizadas por ECOFIBRE con la correspondiente formación y certificación. Durante la manipulación deben cumplirse las indicaciones del fabricante y las normas descritas en la homologación del Deutsches Institut für Bautechnik.

Referencia:
Ref. ECOFIBRE 100 202

ECOFIBRE Dämmstoffe GmbH
Hastedter Heerstraße 283
28207 Bremen (Alemania)
Tel.: 0049 (0)421 / 684 686 70
Fax: 0049 (0)421 / 684 686 69

info@ecofibre.de
http://www.ecofibre.de
https://www.facebook.com/ecofibre.de
https://twitter.com/#!/ECOFIBRE_DE