Premium-Einblasdämmung für Holzrahmenbau

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,037 W/mK
Euroklasse A1 nicht brennbar
Schmelzpunkt ≥ 1000°C
Klimaschonende Herstellung mit erneuerbaren Energien

ECOFIBRE Dämmstoffe GmbH
Arsterdamm 72
28277 Bremen
Tel.: 0421 / 684 686 70
Fax: 0421 / 684 686 69

info@ecofibre.de
https://www.ecofibre.de
https://www.facebook.com/ecofibre.de
https://twitter.com/ECOFIBRE_DE

Technisches Datenblatt - Ecofibre XIL 2

Beschreibung:
Ecofibre XIL 2 ist ein nicht brennbarer Einblasdämmstoff aus Steinwolle.

Anwendung:
Ecofibre XIL 2 ist für nachträgliche Dämmung von Holzrahmenbauwänden in Neu- und Altbauten geeignet. Die Einblasdämmung wird maschinell mit Luftdruck verdichtet und somit setzungssicher in Hohlräume eingeblasen. Die pneumatische Förderung des Materials spart Zeit und Kosten. Eine Einblasdämmung mit Ecofibre XIL 2 ist eine sehr wirtschaftliche Alternative zur herkömmlichen Dämmung mit Dämmplatten oder -matten.

Eigenschaften:

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	0,037 W/m*K
Einbaurohdichte (senkrecht)	ca. 60 bis 70 kg/m3
nicht brennbar gemäß EN 13501-1	A1
Schmelzpunkt	≥ 1000°C
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	1µ

Verpackungseinheiten:

Gewicht pro Verpackungssack	15kg
Säcke pro Palette	33 Stück
Gewicht pro Palette	495kg

Verwendbarkeitsnachweise:

EC Konformitätszertifikat	0809-CPR-1275
EUCEB Zertifikat	BEUC-511-19719-378-19719

Autorisierung:
Ecofibre XIL 2 darf nur von geschulten und zertifizierten ECOFIBRE-Fachbetrieben verarbeitet werden. Bei der Verarbeitung sind die Herstellervorgaben und die im Verwendbarkeitsnachweis beschriebenen Vorschriften einzuhalten.

Artikelnummer:
Art.Nr. 100 107

ECOFIBRE Dämmstoffe GmbH
Arsterdamm 72
28277 Bremen
Tel.: 0421 / 684 686 70
Fax: 0421 / 684 686 69

info@ecofibre.de
https://www.ecofibre.de/
https://www.facebook.com/ecofibre.de
https://twitter.com/ECOFIBRE_DE